

МАКМАРТ

КЛЕЙ-РАСПЛАВ JOWAT



Артикул	Вязкость при 140° С	Плотность	Температура размягчения	Рекомендованный способ обработки		
				Рабочая температура	Скорость движения при нанесении	
					Распылителем	Валиком
282.20	около 40.000 МПАС	около 1,30 г/см ³	около 80° С	около 130°-150° С	5-20 м/мин.	

Применение: Для приклеивания кромочного материала из пропитанной смолой бумаги и шпона при низкой рабочей температуре.

Свойства: Длинное открытое время, большая удельная теплоемкость, хорошая адгезия и высокая теплостойкость, стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве.

Обработка: Минимальная температура материалов и окружающей среды 18°С.

Артикул	Вязкость при 180° С	Плотность	Температура размягчения	Рекомендованный способ обработки		
				Рабочая температура	Скорость движения при нанесении	
					Распылителем	Валиком
282.70	около 55.000 МПАС	около 1,50 г/см ³	около 75° С	около 170°-190° С	8-30 м/мин.	

Применение: для применения на автоматических кромкооблицовочных станках для кромочных материалов из полиэфира и пропитанной смолой бумаги

Свойства: Длинное открытое время и большая удельная теплоемкость, стабильность к окислению и изменению цвета в расплаве.

Обработка: Минимальная температура материалов и окружающей среды 18° С.

МАКМАРТ
components and mechanisms for furniture industries

Москва
тел: +7 (495) 974-62-85,
974-62-86, 785-11-41,
785-11-45
факс: (495) 974-61-48
e-mail: contact@makmart.ru

www.makmart.ru

Логистический комплекс Мытищи
г. Мытищи, ул. 1-я Новая, стр. 57
тел: +7 (495) 134-42-64, доб. 2
e-mail: contact.mitischi@makmart.ru

Логистический комплекс Юг
Московская область, Ленинский район,
село Молоково, ул. Школьная, д. 6В
тел.: +7 (495) 134-42-64, доб. 1
e-mail: contact.south@makmart.ru

Воронеж:
тел.: +7 (473) 2-610-810, 2-392-392

Екатеринбург
тел.: +7 (343) 359-29-90, 359-29-93

Казань
тел.: +7 (843) 570-31-48, 570-31-78

Калининград
тел.: +7 (4012) 605-40

Красноярск
тел.: +7 (391) 234-70-20

Ростов-на-Дону
тел.: +7 (863) 278-89-41, 278-89-42

Санкт-Петербург
тел.: +7 (812) 606-68-55, 606-68-56,
606-68-57

Уфа
тел.: +7 (347) 216-55-48

Челябинск:
тел.: +7 (351) 211-23-13

Дилер МАКМАРТ
в Вашем городе

Дилерская сеть:

отсканируйте или кликните на код,
чтобы узнать телефон дилера в
Вашем регионе

